



LAMIERINO ZINCATO A CALDO

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Qualità Materiale | Zincato a caldo Zinco Magnesio | Tipo Acciaio | DX51D + ZM100 | | | Norma UNI | 10346 : 2015 |
| Spessore mm. | 0,25 | Copertura gr/mq | 50/50 | | | | |
| Caratteristiche meccaniche | | | | | | | |
| Rm min-max | | Rp min-max | | All. % min. ** | | | |
| 270 - 500 | | - | | 22 | | | |
| ** <i>Decreased min. elongation applies for product thickness 0,50mm to <= 0,70mm (minus 2 units)</i> <i>0,35mm to <= 0,50mm (minus 4 units) ; <= 0,35mm (minus 7 units)</i> | | | | | | | |
| Composizione chimica | | | | | | | |
| C % max | Si % max | Mn % max | P % max | S % max | Ti % max | | |
| 0,18 | 0,5 | 1,2 | 0,12 | 0,045 | 0,3 | | |