



## FOGLIO TECNICO INFORMATIVO

<b>SUPPORTO</b> <i>Support Type</i>	Carta semicrespata <i>Corrugated paper</i>	
<b>SPESSORE TOTALE</b> <i>Total thickness</i>	130 my (± 20)	
<b>TIPO DI ADESIVO</b> <i>Adhesive type</i>	Gomma naturale - resine <i>Natural rubber - resins</i>	
<b>ADESIVITÀ SU ACCIAIO</b> <i>Adhesion to steel</i>	5,0 N/25mm (± 1)	AFERA TM 5001
<b>ROLLING BALL TACK</b>	0 ÷ 2 cm	PSTC-6 (PSTC)
<b>ALLUNGAMENTO A ROTTURA</b> <i>Elongation at break</i>	9% (± 2)	AFERA TM 5004
<b>CARICO DI ROTTURA</b> <i>Tensile strength</i>	85 N/25mm (± 20)	AFERA TM 5004
<b>COLORI DISPONIBILI</b> <i>Standard colours</i>	Avana <i>Brown</i>	
<b>PRINCIPALI APPLICAZIONI</b>  <i>Main Applications</i>	Mascheratura e protezione durante operazioni di verniciatura, resistente a temperature fino a 100°C. Particolarmente indicato anche per l'imballaggio leggero, una soluzione eco-friendly utilizzabile sia con dispenser manuali che con nastratrici automatiche.  <i>General purpose during all varnishing operations . Resistance up to 100°C Particularly suitable also for packaging lightweight, an eco-friendly solution usable both with manual dispensers and with automatic taping machines.</i>	

### MISURE E IMBALLI STANDARD

*Standard sizes and packaging*

<b>Larghezza ( mm )</b> <i>Width ( mm )</i>	<b>Lunghezza ( mt )</b> <i>Length ( mt )</i>	<b>Rotoli per scatola</b> <i>Rolls x box</i>	<b>Scatole per pallet</b> <i>Box x pallet</i>
50	50	36	54
75	50	24	54

**IMPORTANTE** : Tutti i dati contenuti nella presente nota tecnica sono basati su prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze ; tuttavia non hanno valore di garanzia e non sono legalmente vincolanti .

**IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER** : All statements and technical information herein are based on tests we believe to be reliable , but the accuracy of completeness thereof is not guaranteed . Thereof those information do not imply any warranty from the supplier .

**NOTE IMPORTANTE** : Les renseignements techniques ci-dessus mentionnés sont fondé sur des tests que nous croyons surs , mais leur exactitude ou le retendue n'est pas garantie. Toute informations ne constitue pas garantie de la part du fournisseur.